



tesa® 51026

Produkt Information



PET-Gewebeband

Produktbeschreibung

Hoch abriebfestes PET-Gewebeband mit einer Acrylatklebmasse.

- Hohe Temperaturbeständigkeit 150°C / 3000h
- Alterungsbeständig, verrottungsfest und UV-beständig
- Flexibel, hoch reißfest
- Halogenfrei
- Farbe: Schwarz

Produktmerkmale

- High abrasion resistance
- High temperature resistance
- Excellent cable compatibility
- Resistant to aging
- Can withstand environmental influences
- Can be used for manual and automatic application
- Flame retardant
- Fogging-free
- Halogen-free
- Tear-resistant
- Constant unwind force
- Flexible and smooth

Anwendung

- Kabelsatzwicklung von Motorraumkabelsätzen.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | PET-Gewebe | • Dicke | 260 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |



tesa[®] 51026

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------|
| • Reißdehnung | 40 % | • Geräushdämpfung (LV312) | Class A |
| • Reißkraft | 275 N/cm | • Temperaturbeständigkeit max. | 150 °C |
| • Abrollkraft (Rollenbreite > 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) | • Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
| • Abrollkraft (Rollenbreite ≤ 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) | | |

Klebkraft

- auf Stahl 5,5 N/cm

Weitere Informationen

Standardbreiten: 9, 19, 25, 32 mm

Standardlänge: 25 m

- Fast alle Breiten-/Längenkombinationen möglich.
- Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
- Standard Kerndurchmesser: 38 mm
- Mit Ringmesser schneidbar.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51026>